



Primario Rellenador/Sellador 2k de Aplicación Directa al Metal

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

Xtreme 5425 es formulado con una mezcla híbrida de polímeros epóxicos y acrílicos, cuales proveen excelente adherencia, buena resistencia a la corrosión, tiempos de secado productivos, y facilidad de lijar.

PRODUCTOS:

5425 Primario Rellenador/Sellador 2K de Aplicación Directa al Metal
5426 Activador

COLOR:

Gris

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- Lavar la superficie con agua y detergente liviano
- Enjuagar y secar bien la superficie.

DIRECIONES DE MEZCLA:

4 Partes Xtreme 5425
1 Parte Xtreme 5426 Activador

DIRECIONES DE APLICACION:

Aplicar 1 - 3 capas medianas semi-mojadas, dejando evaporar de 10 - 20 minutos entre capas.

VIDA UTIL EN EL ENVASE:

2-3 horas @ 77°F

ADITIVOS:

ACELERADOR: N/A

ELIMINADOR DE OJO DE PEZ (FISHEYE): N/A

ADITIVOS FLEXIBLES: No se necesita

Nota: No aplicar este producto si la temperatura de la superficie esta debajo de 50 °F o 11 °C

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Limpie el equipo inmediatamente con Thinner.



X T R E M E

Primario Rellenador/Sellador 2k de Aplicación Directa al Metal

SUBSTRATOS:

- Acero, galvanizado, aluminio y acero limpiado con chorro de arena, preparados apropiadamente.
- Fibra de vidrio, SMC y acabados originales, preparados y lijados apropiadamente.

ALISTAMIENTO DE PISTOLAS DE SOPLETEAR/PULVERIZAR:

PISTOLAS CONVENCIONALES:

De Gravedad	1.6 mm - 2.0 mm
De Sifon	1.8 mm - 2.0 mm
HVLP	1.6 mm - 2.0 mm

PRESIONES DE AIRE

Convencionales @ Pistola	PANELES	COMPLETOS
De Gravedad	30-35 psi	40-45 psi
De Sifon	30-40 psi	45-55 psi
HVLP @ Salida	6-8 psi	8-10 psi

EVAPORACION/TIEMPOS DE SECADO:

SECADO AL AIRE @ 77 °F o 25 °C

Evaporacion entre capas	10-20 Minutos
Libre de Polvo	60-90 Minutos
Para Encintar	30 Minutos*

Aviso: Reducción puede acelerar el tiempo de secado.

*Para pintar sin lijar 24 horas máximo

DATOS / CARACTERISTICAS FISICAS:

Mezcla de proporción adecuada:	.. (4:1)
Volumen de Solidos:	41.6%
Vida útil:	2-3 Horas @ 77°F
COV Acabado:	1.9 libras por galon
COV Material:	1.4 libras por galon
Disposición / Seguridad:	Veá la hoja de seguridad (MSDS)

INFORMACION DE SEGURIDAD SOLAMENTE PARA EL USO INDUSTRIAL

Peligro: El vapor y el vaho causado por la pulverización son nocivos. La exposición excesiva puede causar daños pulmonares. Puede causar una reacción alérgica de la piel y respiratoria, los efectos pueden ser permanentes. Líquido y vapor inflamables. Nocivo si es inhalado. Puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Podría provocar irritación ocular, piel, de nariz y garganta.

Contiente: Vea la etiqueta del producto para el contenido y CAS#'s. Los contenidos de este paquete pueden ser mezclados con otros componentes antes de poder utilizar el producto. Cualquier mezcla de componentes tendrá los riesgos de todos los componentes. Antes de abrir los paquetes, lea todas las etiquetas de advertencia. Siga todas las precauciones. El material es diseñado para el uso solamente por el personal profesionalmente entrenado usando el equipo apropiado bajo condiciones controladas, y no pensado para la venta al público en general.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ABI® Autobody Brands International Scottsdale, AZ - www.autobodybrands.com